

Saremco print CROWNTEC

Technische Daten

Konsistenz	mittelviskose homogene Flüssigkeit
Farbe	entsprechend Vita Farbring (A1, A2, A3, A3.5, B1, Snow White (Bleach))
Durchhärtungstiefe (DIN EN ISO 4049)	≥ 1,5 mm
Biegefestigkeit (DIN EN ISO 4049)	> 130 MPa
E-Modul (DIN EN ISO 4049)	> 4000 MPa
Barcol-Härte	> 40
Haltbarkeit	3 Jahre